

# CT-FGT45. I

## НЕТКАНОЕ СТЕКЛОВОЛОКОННОЕ ПОЛОТНО – ПОКРЫТИЕ ДЛЯ ИЗОЛЯЦИИ

### ХАРАКТЕРИСТИКИ:

- ♦ Влагоустойчив, не подвержен гниению
- ♦ Создает усиление и защиту поверхности теплоизоляции
- ♦ Совместим с битумом и асфальтом
- ♦ Обеспечивает прочное, долговечное, однородное покрытие

### ПРИМЕНЕНИЕ:

- ♦ Защитное/декоративное покрытие для теплоизоляции, обмотки трубопроводов. В качестве основы для битумных и асфальто-битумных покрытий крыш.



Физические свойства	Величина (Метрич)	Величина (Брит.)	Метод измерения
Удельный вес	45 гр/ м <sup>2</sup>	0.15 унций/кв.фунт	ASTM C167
Толщина	0.32 мм	0.013 inch	ASTM C167
Прочн. На растяж. (Прод.)	3.0 kN/м	16.1 фунта/дюйм	ASTM D828-97
Прочн. На растяж. (Попер.)	1.2 kN/м	6.7 фунта/дюйм	ASTM D828-97
Тип стекла	Стекло Е	Стекло Е	---
Тип связующего	Формальдегидный	Формальдегидный	---
% содержание связующего (макс.)	25%	25%	---
Содержание влаги	<0.1%	<0.1%	ASTM C1616
Устойчивость к температурам	200 °C	392 °F	ASTM C447
Устойчивость к ультрафиолету	устойчив	устойчив	ASTM G155
Втулка	152 мм	6"	---
Ширина рулона (возможна ширина 2.1м)	1 м	39.4"	---
Длина рулона (максимальная)	3200 м	3500 ярд	---

**Хранение:** алюминиевая липкая лента должна храниться в оригинальной упаковке в условия обеспечивающих сохранность от влаги, прямых солнечных лучей, вдали от нагревательных приборов или других источников тепла. Рекомендованный срок хранения – 1 год с момента производства при условии хранения при температуре 20 +/- 5°C и относительной влажности 40-60%.

**Условия применения алюминиевой липкой ленты:** Наилучшее сцепление с поверхностью достигается при нанесении ленты в температурном диапазоне от 10 до 40°C. Структура поверхности, условия и технология монтажа ленты оказывают существенное влияние на прочность сцепления ленты с поверхностью.

**Рекомендованная техника монтажа:** Наклеивание должно производиться на сухую и чистую поверхность, свободную от пыли, влаги, жировых и прочих загрязнений. Для обеспечения полного контакта с поверхностью следует разгладить ленту от центра к краям с целью удаления пузырей воздуха. При разглаживании необходимо убедиться, что клеящая поверхность ленты имеет полное и однородное соприкосновение с поверхностью, на которую наклеивается лента. При нанесении ленты на большие поверхности, для разглаживании желательнее применять мягкий резиновый или пластиковый шпатель или валик.

\* Вышеприведенные данные – результат тестирования выборочных образцов продукта. Пользователь должен провести предварительное тестирование продукта на предмет его соответствия применяемой технологии и требованиям к результату.

\*\* Calem Technology Inc и/или другие поставщики CT Tare продуктов не несут ответственности за какой-либо ущерб и/или финансовые потери связанные с установкой и/или эксплуатацией продукта.



1-604-277-6643  
186 - 8120 No. 2 Rd.  
Richmond, BC  
V7C 5J8, Canada